

arctic[®] płytki i panele dywanowe

specyfikacja techniczna

Burmatex
MANUFACTURERS OF CREATIVE FLOORING 

Opis produktu
Rodzaj włókna

Rozmiar płytki
Ciężar włókna
Ciężar powierzchniowy runa
Ciężar całkowity
Wysokość runa
Grubość całkowita
Gęstość rzędów; rozstaw igieł
Gęstość pętlikowania
Rodzaj podkładu
Klasa użytkowa
Klasa komfortowa
Klasa ogniowa
Przewodność cieplna, ogrzewanie podłogowe
Test krzesła na kółkach
Test retencji
Odporność na deformacje statyczne
Odporność na deformacje dynamiczne
Napięcie elektrostatyczne
Odporność na płowienie
Odporność na szamponowanie Pochłanianie
dźwięku
Tłumienie krokowe
Tłumienie krokowe przy 1000Hz
Stabilność wymiarowa
Liczba płytek w opakowaniu
VOC
Gwarancja

Neutralna pod względem emisji **dwutlenku węgla** wykładzina pętlikowa strukturalna
przedza Universal Fibres[®] Thrive[®] matter **z recyklingu z ujemnym śladem węglowym**,
poliamid PA6 barwiony na wskroś
50cm x 50cm / 25cm x 100cm
624g/m²
377g/m²
4024g/m²
4,5mm
7,0mm
1/12th
226,771/m²
BioBase[®] z recyklingu EN 14021
BS EN 1307 Heavy Commercial Use Klasa 33
LC1
Euroclass Bfl-s1
Tog Rating: 0.47, nadaje się na ogrzewanie podłogowe
BS EN 985 Pass - do użycia ciągłego
BS ISO 10361: Method B:2000 3 to 4
BS 4939: 1987 (2003) Recovery >80% (24h)
BS ISO 2094: 1999 (2005) Loss <20% (1000 uderzeń)
BS ISO 6356:2000 <2kV
BS EN ISO 105 - B02 Minimum 6
BS 1006:UK-TB: 1990 Minimum 4-5
BS EN 354:2003
BS EN ISO 10140-3:2010 26dB
BS EN ISO 10140-3:2010 45dB
≤ 0,20%
20 (5m²) / 18 (4.5m²)
Klasa A+
15 lat

Zalecane metody
układania płytek



monolitycznie

Zalecane metody
układania paneli



losowe przesunięcie



z przesunięciem



jodełka



FM 01440 EMS 784147

eco₂matters[®]

Jesteśmy zaangażowani w zapewnianie zrównoważonej przyszłości, ponieważ wierzymy, że to, co robimy **ma znaczenie**. Aby pomóc nam w realizacji tego zobowiązania, opracowaliśmy **eco₂matters[®]** nasze zasady zrównoważonego rozwoju, wspierane przez niezależną weryfikację zewnętrzną.



**NET
ZERO**
Podróż do
poziomu
zero netto



**Pozytywny
wpływ na
środowisko**



**Społeczne
wartości oraz
dobrostan**

Wykonane z **pierwszej na świecie przedzy z recyklingu z ujemnym wpływem na emisję dwutlenku węgla** Thrive[®] matters od firmy Universal Fibres[®], oraz **eco₂matters[®]**, naszego unikalnego podkładu **z recyklingu BioBase[®]**, płytki **arctic[®]** są **neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla**. Projekt i paleta 12 kolorów są inspirowane dziewiczym, lodowym krajobrazem Arktyki, który staramy się pomóc zachować.



**neutralny
ślad węglowy**

płytki **arctic[®]** są **neutralne**
pod względem emisji
dwutlenku węgla



**usługa odbioru
płytek**

usługa odbioru zużytych płytek
reco₂very zapewnia, że nie trafią
one na wysypisko



**przedza z
recyklingu o
ujemnym śladzie
węglowym**

arctic[®] wykorzystuje przedzę
materiałową Universal Fibres[®] Thrive[®],
która posiada certyfikat C2C Certified
Material Health Certificate™ Silver



**w 100%
certyfikowana
odnawialność**

produkty **Burmatex[®]** są
wykonane przy użyciu w 100%
certyfikowanej, **odnawialnej**
energii elektrycznej



**BioBase[®]
podłoże**

arctic[®] używa podkładu
BioBase[®] z recyklingu



**niezależna
weryfikacja przez
firmę zewnętrzną**

nasze zasady **eco₂matters[®]** są
niezależnie zweryfikowane

EPD

produkty **Burmatex[®]** są wspierane przez
niezależne, zweryfikowane przez stronę
trzecią, specyficzne dla produktu EPD

LEED

produkty **Burmatex[®]**
produkty przyczyniają się do
uzyskania akredytacji Leed

SKA

produkty **Burmatex[®]** są
zgodne z normami SKA

Standardy budowlane WELL

produkty **Burmatex[®]** przyczyniają
się do spełnienia standardów
budowlanych WELL

Burmatex
Warsaw Hub Business Centre
Rondo Daszyńskiego 2b
00-843 Warszawa

Potrzebujesz próbek wykładzin?
Zadzwoń na tel.: +48 603 548 074
lub wyślij e-mail: biuro@burmatex.pl

Firma Burmatex zastrzega sobie prawo do ulepszenia specyfikacji wszystkich produktów bez wcześniejszego powiadomienia. E&OE Burmatex wykładziny dywanowe, płytki dywanowe i panele dywanowe powinny być instalowane i używane zgodnie z instrukcjami dostępnymi na stronie www.burmatex.co.uk i uznanymi standardami handlowymi. Zamówienia podlegają regulaminowi sprzedaży firmy Burmatex. Odpowiedź: www.burmatex.pl

Wydanie
Październik 2025

Wartości LRV dla **arctic[®]**

Kod produktu płytki	Kod produktu panele	Nazwa koloru	CIE Y
34501	34601	polar black	3.64
34502	34602	cool storm	7.56
34503	34603	norse grey	13.19
34504	34604	glacial grey	28.64
34505	34605	blue water	8.84
34506	34606	ice blue	20.22
34507	34607	moonrise blue	3.99
34508	34608	coastal mist	16.29
34509	34609	marine ravine	10.40
34510	34610	seal grey	14.74
34511	34611	hail stone	27.12
34512	34612	oslo fog	28.80